

撥水剤用触媒 CW80

CW80は、エマルジョン型撥水シリコンTSW831の硬化触媒です。

特性例

項目	特性値
外観	無色透明液体
比重 (25)	1.11
不揮発分 (105 、 1.5h) %	17

使用方法

撥水剤本体TSW831を水で希釈し、この希釈物に対し硬化触媒CW80を1/3～同量加え、よくかき混ぜて目的濃度の処理液を調整します。調整後、一般に160～180 で数分間熱処理を行います。ただし、処理温度は、布の種類、併用樹脂の有無、触媒配合量、処理の目的によって異なりますので注意が必要です。

取扱い上の注意

取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
換気のよい所で使用してください。

保 管

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5～25)に保管してください。
子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

1kgポリビン(1ケース10P入り)
15kg石油缶

消防法

危険物 非指定可燃物

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。 ・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。 ・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411