

Product Data

シリコンゴム用カラーマスターバッチ ME50 シリーズ

ME50シリーズは、付加型液状シリコンゴム用のカラーマスターバッチです。

特 長

- シリコンゴムに簡単に混合することができます。
- シリコンゴムの特性を変えずに、着色することができます。

用 途

- 付加型液状シリコンゴムの着色

特性例

製品名	色	性状	粘度 (23) Pa・s
ME50-B	黒色	ペースト状	200
ME50-G	灰色	ペースト状	150
ME50-M	青色	ペースト状	800
ME50-R2	ベンガラ色	ペースト状	250
ME50-W	白色	ペースト状	250
ME50-Y	黄色	ペースト状	800

使用方法

- 硬化前の付加型液状ゴム100重量部に対して約1重量部を添加し、均一に混合します。
- 付加型液状ゴムの指定された硬化条件で硬化させます。

取扱い上の注意

- 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
- 静電気対策のため装置・機器のアースをしてください。
- 換気のよい所で使用してください。

保 管

- 直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

- ME50-B : 1kgポリ缶(1ケース10P入り)、15kgペール缶、150kgドラム
- ME50-G : 1kgポリ缶(1ケース10P入り)
- ME50-M : 1kgポリ缶(1ケース10P入り)
- ME50-R2 : 1kgポリ缶(1ケース10P入り)
- ME50-W : 1kgポリ缶(1ケース10P入り)、15kgペール缶
- ME50-Y : 1kgポリ缶(1ケース10P入り)

消防法

- 指定可燃物。合成樹脂類に該当

発行：2000年10月/改訂 2011年12月

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。

・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。

MOMENTIVE™

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

カスタマーソリューションセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-741-0840(代) FAX.092-741-0841