

Product Data

高分子シリコーン TSE200

TSE200は、無色透明でわずかな弾性と高い粘性を持つ、ジメチルシリコーン高重合体です。

特 長

ジメチルシリコーン生ゴムです。ビニル基は含有しません。

用 途

シリコーンゴム用添加剤

プラスチック用添加剤

特性例

項 目	特性値
外観	無色透明
比重(23)	0.98
可塑性 [*] (23 、3min)	95
加熱減量 (150 、24h) %	3.0

* : ウィリアムスプラストメータ

取扱い上の注意

取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を使用してください。

保 管

直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。

子供の手の届かないところに保管してください。

荷姿・梱包

1kg / ポリ袋(1ケース10P入り)

15kgペール缶

消防法

指定可燃物 合成樹脂類

発行：2000年10月/改訂 2011年11月

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。

・なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。

・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。

MOMENTIVE™

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
<http://www.momentive.jp>

カスタマーソリューションセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182,0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-741-0840(代) FAX.092-741-0841